

Korukivien viimeistelyhionta

- Viimeistelyhionta suoritetaan käsin hionta-alustojen päälle sijoitetuilla vesihiomapapereilla, hionta-alustan ja vesihiomapaperin väliin laitetaan pehmusteeksi huopa
- Käytettävissä ovat karkeudet 240, 500, 800 ja 1200, 240 on niistä karkein ja 1200 hienoin
- Jos hienohionta on tehty huolellisesti eikä kivessä ole havaittavissa naarmuja eikä tasopintoja, voi viimeistelyhionnan aloittaa karkeudesta 800
- Kivi ja hiomapaperi pitää muistaa huuhdella aina uuteen karkeuteen siirryttäessä, kivessä tai paperissa olevat karkeat jyvät voivat aiheuttaa hiottuun pintaan naarmuja



- Kiveä voi painaa kohtuullisella voimalla hiomapaperia vasten, se nopeuttaa hiontaa, liian luja painaminen kuitenkin rikkoo paperin tai irrottaa kiven ruuvista
 - Hyvin suoritetun hienohionnan jälkeen viimeistelyhiontaan ei tarvitse käyttää paljoa aikaa, muutama minuutti karkeutta kohti riittää mainiosti
 - Hiottavaa kiveä kannattaa tarkastella kuivana suurennuslasilla varustetulla lampulla, kuiva kivenpinta paljastaa parhaiten mahdolliset puutteet hionnassa
 - Hyvä viimeistelyhionta takaa hyvän lopputuloksen kiillotuksessa
- Viimeistelyhionta voi korkeintaan viedä varomattomalta hiojalta vähän nahkaa sormista

